

TRIOCHEM Sp. z o.o.
ul. Szyby Rycerskie
41-909 BYTOM
tel.: +48 32 388 07 60
fax: +48 32 388 07 65

biuro@triochem.pl
www.triochem.pl

INFORMACJA TECHNICZNA

Aktualizacja z dnia 30.06.2021

TRIOBIT



Środek do powlekania tkanin technicznych w szczególności siatek z włókien szklanych i poliestrowych

CHARAKTERYSTYKA

Budowa chemiczna	Dyspersyjna masa asfaltowo-polimerowa
Wygląd	Czarna, lepka ciecz o charakterystycznym zapachu
Lepkość	20-35 wg. PN-81/c-81508 dysza 6 mm, temp. 23 °C
Gęstość	1,05-1,10 g/cm ³
Zawartość s.m.	48% - 49 %
pH	7,5 - 10
Rozpuszczalność	Łatwo rozcieńczalny w wodzie
Temp. wrzenia	ok. 100 °C
Temp. krzepnięcia	ok. 0 °C

WŁAŚCIWOŚCI

- ♦ Do preparowania tkanin technicznych z przeznaczeniem na geotekstylię.
- ♦ Nie jest wybuchowy.
- ♦ Niepalny.
- ♦ Po wysuszeniu daje średniosztwny chwyt.

ZASTOSOWANIE

- ♦ Produkt nanosi się wałkiem bez rozcieńczania.
- ♦ Zaleca się suszyć w temperaturze od +110°C do +170°C.
- ♦ Lepkość dobierana jest na życzenie klienta w zależności od linii preparacji.

SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Trwałość produktu w oryginalnym opakowaniu minimum 12 miesięcy.

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze 5°C - 30 °C.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.