

TRIOCHEM Sp. z o.o.
ul. Szyby Rycerskie
41-909 BYTOM
tel.: +48 32 388 07 60
fax: +48 32 388 07 65

biuro@triochem.pl
www.triochem.pl

INFORMACJA TECHNICZNA

Aktualizacja z dnia 30.06.2021

TRIOSTAT P



Środek do powlekania tkanin technicznych, w szczególności siatek z włókien szklanych, poliestrowych i polipropylenowych

CHARAKTERYSTYKA

Budowa chemiczna	Dyspersja wodna kopolimerów akrylowo-butadienowo-styrenowych ze środkami modyfikacyjnymi
Wygląd	Biała do kremowej, lepka ciecz o słabym zapachu
Gęstość	1,05-1,10 g/cm ³
Zawartość s.m.	48% - 49%
pH	7,5 - 10
Rozpuszczalność	Łatwo rozcieńczalny w wodzie
Temp. wrzenia	ok. 100°C
Temp. krzepnięcia	ok. 0°C

WŁAŚCIWOŚCI

- ♦ Do preparowania tkanin technicznych z przeznaczeniem na geotekstylią.
- ♦ Do produkcji alkalioodpornych siatek podtynkowych z włókien szklanych i polipropylenowych, zgodnych z wymaganiami ITB, stosowanych w metodzie „lekkiej” dociepleń.
- ♦ Niepalny.
- ♦ Niskolepki.
- ♦ Po wysuszeniu daje średniosztwywny chwyt.

ZASTOSOWANIE

- ♦ Nanosi się wałkiem bez rozcieńczania.
- ♦ Suszyć w temperaturze od 110°C do 170°C.
- ♦ Lepkość dobierana jest na życzenie klienta w zależności od stosowanej linii preparacji.

SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Trwałość produktu w oryginalnym opakowaniu minimum 6 miesięcy.

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze 5°C - 30°C.

Powyższych informacji i zaleceń Producent udziela na podstawie przeprowadzonych badań, prób i doświadczeń. Producent nie gwarantuje osiągnięcia optymalnego efektu końcowego w przypadku stosowania niezgodnego z zaleceniami jak i niezależnych od Producenta warunków magazynowania. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt i wiedzę Producenta. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania, transportu i składowania produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji.